

# Axiall PVC 8911

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

## Описание материалов:

General purpose extrusion and molding compound. UV stabilized.

Главная Информация	
Добавка	УФ-стабилизатор
Характеристики	Универсальный
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.35	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	91		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	21.2	MPa	ASTM D638
100% strain	15.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	300	%	ASTM D638

Дополнительная информация
Recommended Stock Temperature: 375°F

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com  
Адрес: Господин Чжао  
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

