

## POLYLAN 30 41

Acrylonitrile Butadiene Styrene

POLYMA Kunststoff GmbH & Co. KG

### Описание материалов:

POLYLAN 30 41 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) product. It is available in Europe.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.06	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	10 to 14	g/10 min	DIN 53735
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	2400	MPa	DIN 53457
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	9.0 to 11	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/2C
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	15 to 20	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	95.0	°C	DIN 53460 <sup>1</sup>
Heat Deflection Temperature	95	°C	DIN 53460

### NOTE

1. B (50N)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat