

COSMOPLENE® FL7632L

Polypropylene

TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd

Описание материалов:

COSMOPLENE FL632L is Polypropylene Terpolymer product designed for cast PP with low heat seal temperature, high transparency and roll mark free at high speed.

COSMOPLENE FL7632L is suitable for heat sealing layer for dry lamination with BOPP film. FL7632L contains slip and anti-blocking agents.

Главная Информация			
Добавка	Антиблок Комбинация		
Характеристики	Антиблокировка Высокая четкость Термогерметичность при низкой температуре Комбинация Терполимер		
Используется	Двухосно-ориентированная пленка Литая пленка Ламинаты		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a		
Метод обработки	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	44.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	850	%	ASTM D638
Видимый модуль изгиба	830	MPa	ASTM D747
Коэффициент трения (vs. Itself - Static)	0.20		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	30	µm	
Сектантный модуль			Internal Method
MD : 30 µm	420	MPa	
TD : 30 µm	440	MPa	
Температура инициализации уплотнения (30 µm)	120	°C	Internal Method

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	132	°C	Internal Method

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (30.0 μm)	150		ASTM D2457
Haze (30.0 μm)	2.0	%	ASTM D1003

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	235	°C
Рулон для снятия	26.0	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat