

Elastollan® 890 AN

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

BASF Polyurethanes GmbH

Описание материалов:

Transparent, Thermoplastic Polyester Polyurethane Elastomers with excellent mechanical properties, outstanding wear resistance, good damping and resilience performance.

Typical applications

Decorative parts and damping elements for the sport shoe industry, Ski tips, tubes and Films.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая износостойкость Упругий		
Используется	Декоративные детали Пленка Обувь Спортивные товары Трубка		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Выдвунное формование Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.22	g/cm ³	ISO 1183/A
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 3 sec)	93		ISO 7619
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Потеря истирания	45.0	mm ³	ISO 4649-A
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			DIN 53504
20% Strain	5.70	MPa	
100% Strain	10.0	MPa	
300% Strain	22.5	MPa	
Tensile Stress (Yield)	45.0	MPa	DIN 53504
Удлинение при растяжении (Break)	480	%	DIN 53504
Tear Strength ¹	110	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия			ISO 815

23°C, 72 hr	32	%	
70°C, 24 hr	43	%	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179
-30°C	200	kJ/m ²	
23°C	No Break		
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	175 to 230	°C	
Температура формы	20.0 to 50.0	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	175 to 220	°C	
NOTE			

1. Method Bb, Angle (Nicked)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat