

Huaфон JF-S-8080

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

General Type

Characteristics

Mid hard type, swelling resistance, nonstick surface.

Applications

Shoes, Bags

Главная Информация	
Характеристики	Средняя твердость С антипригарным покрытием
Используется	Сумки Обувь

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF/МЕК	

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	29 to 31	%
Вязкость (25°C)	100 to 160	Pa·s

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	7.50 to 9.00	MPa
Прочность на растяжение	> 35.0	MPa
Удлинение при разрыве	> 350	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

