

Skyrol® SL10S

Polyethylene Terephthalate

SKC Inc.

Описание материалов:

Skyrol® SL10S is a coextruded polyester film with heat sealable layer on one side, and slip treated on the other side for handling purposes . It is specially developed for use in various packaging applications. SL10S has a wide range of heat sealing temperature and a good adhesion to steel lamination. SL10S complies with FDA regulation FDA 21 CFR 117.1630. It is available in the thickness ranging from 48 to 142 gauge.

Главная Информация			
UL YellowCard	E74359-249671		
Добавка	Комбинация		
Характеристики	Хорошая адгезия Термогерметичный Комбинация		
Используется	Пленка Ламинаты Упаковка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1630		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.40	g/cm ³	ASTM D1505
Формовочная усадка			Internal Method
Flow : 150°C, 30 min, 0.0150 mm	1.8	%	
Flow : 150°C, 30 min, 0.0300 mm	1.9	%	
Across Flow : 150°C, 30 min, 0.0150 mm	0.50	%	
Across Flow : 150°C, 30 min, 0.0300 mm	0.50	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения			ASTM D1894
vs. Itself - Dynamic ²	0.30		
vs. Itself - Dynamic ³	0.40		
vs. Itself - Static ⁴	0.50		
vs. Itself - Static ⁵	0.40		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield,15 µm	214	MPa	

MD : Yield,30 µm	248	MPa
TD : Yield,15 µm	200	MPa
TD : Yield,30 µm	221	MPa
Удлинение при растяжении		ASTM D882
MD : Break, 15 µm	130	%
MD : Break, 30 µm	120	%
TD : Break, 15 µm	130	%
TD : Break, 30 µm	140	%

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze			ASTM D1003
15.0 µm	3.5	%	
30.0 µm	3.8	%	

NOTE

1. 30 µm
2. 30 µm
3. 15 µm
4. 15 µm
5. 30 µm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat