

## Kuraray R-Polymer R-3109

Polyvinyl Alcohol

Kuraray Co., Ltd.

### Описание материалов:

Modified

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый Водорастворимый		
Используется	Клеи Бумажные Покрытия		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость раствора <sup>1</sup>	9 to 12	mPa·s	DIN 53015
Содержание золы <sup>2</sup>	1.0	%	
Летучее вещество	5.0	%	
Degree of Hydrolysis	98 to 99	%	

NOTE	
1.	4 % aqueous solution at 20 °C determined by Brookfield synchronized-motor rotary-type visometer
2.	Calculated as Na <sub>2</sub> O

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com  
Адрес: Господин Чжао  
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

