

## Quadrant EPP ERTACETAL® H-TF

Acetal (POM) Homopolymer

Quadrant Engineering Plastic Products

### Описание материалов:

Quadrant EPP ERTACETAL® H-TF is an Acetal (POM) Homopolymer product. It is available in Europe.

Characteristics include:

Flame Rated

Lubricated

Wear Resistant

Главная Информация			
Добавка	PTFE лубрикант		
Характеристики	Хорошая прочность		
	Хорошая износостойкость		
	Низкое трение		
	Смазка		
	Мягкий		
Внешний вид	Коричневый		
Формы	Диск		
	Предварительно сформированные детали		
	Стержень		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.50	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Поглощение воды			ISO 62
	23°C, 24 hr, 3.00 mm	0.18	%
	Saturation, 23°C	0.72	%
Equilibrium, 23°C, 50% RH	0.17	%	
Поглощение воды			ISO 62
	23°C, 3.00 mm <sup>1</sup>	16.0	mg
	23°C, 3.00 mm <sup>2</sup>	0.36	%
	23°C, 3.00 mm <sup>3</sup>	32.0	mg
Температура обслуживания-Минимальный	-20	°C	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale, 10.0 mm)	84		ISO 2039-2
Твердость мяча (10.0 mm)	140	MPa	ISO 2039-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Модуль растяжения <sup>4</sup>	3200	MPa	ISO 527-2/1B/1
Tensile Stress <sup>5</sup> (Yield)	55.0	MPa	ISO 527-2/1B/20
Растяжимое напряжение <sup>6</sup> (Break)	10	%	ISO 527-2/1B/20
Растяжимый ползучий модуль (1000 hr)	13.0	MPa	ISO 899-1
Сжимающее напряжение			ISO 604/1
5% Strain	69.0	MPa	
2% Strain	37.0	MPa	
1% Strain	20.0	MPa	
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Ударная прочность	3.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength	> 30	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
Зубчатый изод ударная прочность <sup>7</sup>	3.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/2A
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	105	°C	ISO 75-2/A
Температура непрерывного использования			
-- <sup>8</sup>	90.0	°C	
-- <sup>9</sup>	105	°C	
-- <sup>10</sup>	150	°C	
Температура плавления (DSC)	175	°C	
CLTE-Поток			
23 to 60°C	1.1E-4	cm/cm/°C	
23 to 150°C	1.2E-4	cm/cm/°C	
Теплопроводность (23°C)	0.31	W/m/K	
<b>Электрический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Удельное сопротивление поверхности <sup>11</sup>	> 1.0E+13	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости <sup>12</sup>	> 1.0E+14	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность <sup>13</sup> (1.00 mm, in Oil)	20	kV/mm	IEC 60243-1
Относительная проницаемость			IEC 60250
100 Hz <sup>14</sup>	3.60		
1 MHz <sup>15</sup>	3.60		
Коэффициент рассеивания			IEC 60250
100 Hz <sup>16</sup>	3.0E-3		
1 MHz <sup>17</sup>	8.0E-3		
Comparative Tracking Index <sup>18</sup>	600	V	IEC 60112
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Огнестойкость			UL 94
3.00 mm	HB		

6.00 mm

HB

## NOTE

1.	Weight, 24 hrs
2.	96 hrs
3.	Weight, 96 hrs
4.	Conditioned
5.	Conditioned
6.	Conditioned
7.	Conditioned
8.	20000 hrs
9.	5000 hrs
10.	Short periods
11.	Conditioned
12.	Conditioned
13.	Conditioned
14.	Conditioned
15.	Dry
16.	Dry
17.	Conditioned
18.	Conditioned

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

