

HIFOR Clear® SC74580

Linear Low Density Polyethylene

Westlake Chemical Corporation

Описание материалов:

WESTLAKE Hifor Clear Polyethylene SC74580 polymer is a high strength and high clarity linear low density polyethylene designed for blown film extrusion that contains no slip and no antiblock. It does contain processing aid. Blown films produced with this resin exhibit good toughness, with exceptional gloss and clarity for a product of this density, yet film blocking is substantially lower than one might expect. Film stiffness is also higher than one might expect for this density. It works well in many shrink film applications. Contact Westlake for further information on the regulatory status.

Главная Информация			
Добавка	Обработка помощи		
Характеристики	Хорошая прочность на разрыв		
	Хорошая прочность		
	Глянцевый		
	Средняя четкость		
Используется	Пленка		
	Пищевая упаковка		
	Упаковка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.926	g/cm ³	ASTM D4883
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.60	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	324	MPa	
1% Secant, TD	379	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	58.0	MPa	
TD : Break	38.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	600	%	
TD : Break	950	%	
Ударное падение Dart	100	g	ASTM D1709
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Блеск (45°)	82		ASTM D2457
Haze	4.0	%	ASTM D1003
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	204 to 216	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

