

Lustran® ABS 786

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Styrolution

Описание материалов:

Lustran ABS 786 resin is a black, virgin extrusion grade of ABS (acrylonitrile butadiene styrene). It is designed for extruded drain, waste, and vent (DWV) pipe. Lustran 786 (901046 black) resin meets or exceeds ASTM D 3965 4-2-2-2-2 cell class requirements for ASTM F 628 and D 2661. It is also listed under NSF Standard 14. As with any product, use of Lustran ABS 786 resin in a given application must be tested (including field testing, etc.) in advance by the user to determine suitability.

Главная Информация			
Используется	Трубопроводная система		
Рейтинг агентства	Стандарт ASTM D 3965 класс 4-2-2-2-2 EC 1907/2006 (REACH) Утверждено NSF 14		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионная формовка труб		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.03	g/cm ³	ASTM D792
Удельный объем	0.970	cm ³ /g	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1930	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	34.5	MPa	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-30°C, 3.18 mm	400	J/m	ASTM D256
23°C, 3.05 mm	590	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Annealed, 6.35 mm)	100	°C	ASTM D648
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	82.2 - 93.3	°C	
Время сушки	2.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.050	%	
Температура расплава	221 - 232	°C	
Инструкции по экструзии			

Compression Ratio: 2.4:1.0 to 2.8:1.0L/D Ratio: 24.0:1.0 To 36.0:1.0Max Regrind Allowed: 40%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

