

Lumiflon® FE-4300

Fluoropolymer

Asahi Glass Co., Ltd.

Описание материалов:

Applications:

Architecture

Metal

Industrial

Plastic

Repaint

Главная Информация		
Используется	Промышленное применение	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.13	g/cm ³
Средний размер частиц-(Диаметр)	100 to 500	nm
PH	7.0 to 9.0	
Минимальная температура формования пленки	35	°C
О ценность	10.0	Mg KOH/g

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

