

## Generic SBR, Solution

Solution Styrene Butadiene Rubber

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic SBR, Solution  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney	47 to 61	MU	ASTM D1646
Скрепленный стирол	23.3 to 25.5	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-30.9 to -5.88	°C	DSC

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

