

# ASI POLYETHYLENE CP 814-01

Linear Low Density Polyethylene

A. Schulman Inc.

## Описание материалов:

CP 814-01 Natural is a linear low-density polyethylene resin with excellent molding characteristics and good low temperature impact. This product meets the specifications contained in FDA Regulation CFR 177.1520, (c) 2.1.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая плавность Хорошая технологичность Ударопрочность при низкой температуре
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3,1
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Гранулы
Метод обработки	Уплотнение Литье под давлением

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.924	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	50	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (F50)	50.0	hr	ASTM D1693C

  

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	50		ASTM D2240

  

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	11.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	180	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	317	MPa	ASTM D790

  

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Gardner Impact (40°C)	27.1	J	ASTM D5420

  

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-71.0	°C	ASTM D746
Температура плавления	122	°C	

  

NOTE	
1.	51 mm/min
2.	51 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

