

Trilliant™ HC X HC5200-0025 RS Natural

Talc

Polypropylene Copolymer

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Trilliant™ HC X HC5200-0025 RS Natural is a Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) product filled with talc. It can be processed by injection molding and is available in North America. Applications of Trilliant™ HC X HC5200-0025 RS Natural include medical/healthcare, consumer goods and industrial applications.

Characteristics include:

Copolymer

Impact Modified

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Talc		
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Сополимер		
	Модификация удара		
	Специальный класс		
Используется	Потребительские приложения		
	Одноразовые товары для больниц		
	Товары для больниц		
	Промышленное применение		
	Медицинские/медицинские приложения		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.05	g/cm ³	ASTM D792
Удельный объем	0.954	cm ³ /g	ASTM D792
Ударное устройство для дровиков-Энергия для максимальной нагрузки	673	J/m	ASTM D3763
Формовочная усадка-Поток	0.80 to 1.2	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	70		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	24.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	60	%	ASTM D638

Флекторный модуль	2000	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	37.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Injection Molded)	59	J/m	ASTM D256A
Незубчатый изод Impact ³ (23°C, 3.18 mm)	810	J/m	ASTM D256
Gardner Impact (-23°C, 3.18 mm)	9.26	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed, 3.18 mm)	118	°C	ASTM D648
NOTE			
1.	Type I, 51 mm/min		
2.	Type I, 51 mm/min		
3.	Injection Molded		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

