

Fixmaster Stainless Steel Putty

Порошок из нержавеющей стали

Ероху; Epoxide

Loctite®

Описание материалов:

Fixmaster Stainless Steel Putty is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product filled with stainless steel powder. It is available in North America. Applications of Fixmaster Stainless Steel Putty include coating applications, food contact applications, industrial applications and repairing material.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Порошок из нержавеющей стали		
Используется	Промышленное применение		
	Металлический ремонтный материал		
	Защитные покрытия		
Рейтинг агентства	USDA неуказанное одобрение		
Внешний вид	Серый		
Формы	Гранулы		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore D)	85	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	41.4	MPa	ASTM D638
Прочность на сжатие	110	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	107	°C	ASTM D794
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Resin	Mix Ratio by Volume: 4.0		
Срок службы горшка (25°C)	20 to 30	min	
Время демолд (25°C)	180 to 240	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

