

ExxonMobil™ LDPE LD 605BA

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LD 605BA is a general-purpose low density polyethylene grade, which is characterized by high hardness and good toughness. It is easy to process.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	6.5	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	45		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	150	MPa	ISO 527-2/1A/1
Tensile Stress (100% Strain)	9.70	MPa	ISO 527-2/1A/50
Растяжимое напряжение (Break)	> 100	%	ISO 527-2/1A/50
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	88.0	°C	ISO 306

Юридическое заявление

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

