

REPOL® SR20NC

Polypropylene Random Copolymer

Reliance Industries Limited

Описание материалов:

Repol SR20NC is recommended for Blow Moulding and Extrusion process. It is an ideal material to use in making clear bottles, containers, ball pen refills, sheets, stationary and items and thermoformed products. The grade contains clarifier. Repol SR20NC complies with the systemic and intracutaneous tests with four different extractants as per USP XXIX and I.P. 96. The grade also complies with undue toxicity test as per E.P. and skin irritation test as per I.S.

Главная Информация			
Добавка	Осветитель		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
Используется	Применение выдувного формования		
	Бутылки		
	Контейнеры		
	Лист		
	Стационарные принадлежности		
	Инструменты для письма		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 10909 10910		
Метод обработки	Выдувное формование		
	Экструзия		
	Экструзионный лист		
	Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1.9	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield, Injection Molded)	30.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield, Injection Molded)	12	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant (Injection Molded)	900	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded)	100	J/m	ASTM D256
---	-----	-----	-----------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	95.0	°C	ASTM D648
--	------	----	-----------

NOTE

1. Type I, 50 mm/min
2. Type I, 50 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

