

## Elvacite® 2045

Polymethyl Methacrylate Acrylic

Lucite International Inc.

### Описание материалов:

Isobutyl methacrylate with a high molecular weight.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность цвета Хорошая гибкость Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая устойчивость к погоде		
Используется	Нанесение покрытия		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.04	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	8.69	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	150	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	55.0	°C	ASTM E1356

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat