

WPP PP PPC3TF1.3-Natural

13% тальк

Polypropylene Copolymer

Washington Penn Plastic Co. Inc.

Описание материалов:

WPP PP PPC3TF1.3-Natural is a polypropylene copolymer (PP Copoly) product, which contains 13% talc filler. It can be processed by injection molding and is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: automotive industry.

Features include:

Copolymer

Good dimensional stability

Good stiffness

Impact resistance

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 13% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Жесткий, хороший Сополимер Хорошая ударопрочность		
Используется	Применение в автомобильной области Оборудование для салона автомобиля		
Внешний вид	Доступные цвета Натуральный цвет		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.990	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	16	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			
Yield ¹	35.0	MPa	ASTM D638
Yield	36.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль			
Tangent ²	2100	MPa	ASTM D790
-- ³	2200	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact

23°C	29	J/m	ASTM D256
-40°C	2.0	kJ/m ²	ISO 180
-15°C	2.1	kJ/m ²	ISO 180
23°C	3.0	kJ/m ²	ISO 180

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
0.45 МПа, not annealed	127	°C	ASTM D648
0.45 МПа, not annealed	119	°C	ISO 75-2/B
1.8 МПа, not annealed	72.0	°C	ISO 75-2/A

Дополнительная информация

Tested at 23 ± 2°C (73.4 ± 3.6°F) and 50 ± 5% relative humidity unless otherwise noted

NOTE

1. 50 mm/min
2. 1.3 mm/min
3. 2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

