

YUPLENE® B330F

Polypropylene Impact Copolymer

SK Global Chemical

Описание материалов:

YUPLENE B330F is a propylene impact copolymer designed for injection molding applications. YUPLENE B330F has excellent toughness, good dimensional stability and has been listed by Underwriters Laboratories (UL). YUPLENE B330F is suitable for household articles, chairs, containers and automobile parts.

YUPLENE B330F complies with FDA regulation 21 CFR177.1520.

Главная Информация	
UL YellowCard	E135809-222657
Характеристики	Хорошая стабильность размеров
	Хорошая прочность
	Высокая ударопрочность
	Сополимер удара
Используется	Приборы
	Автомобильные Приложения
	Чехлы для аккумуляторов
	Контейнеры
	Электрическое/электронное применение
	Мебель
	Товары для дома
Промышленное применение	
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Метод обработки	Литая пленка
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.5	g/10 min	ASTM D1238
Spiral Flow	55.0	cm	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	85		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	26.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 500	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1180	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C	39	J/m	
23°C	160	J/m	
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ускоренное старение печи-В воздухе (150°C)	15.0	day	ASTM D3012
Heat Deflection Temperature	110	°C	ASTM D648
DuPont Impact Strength (-10°C)	> 2.94	J	ASTM D2794
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	150	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

