Exceed™ 4518 Series

Metallocene Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

Edge 4518 resin is a metallocene ethylene-ethane copolymer. The film made of Edge 4518 resin has excellent tensile properties, impact resistance and puncture resistance. These excellent properties, together with good stretchability, make it a universal resin suitable for single-layer and multi-layer packaging films and cast stretch films.

Главная Информация	
Добавка	Превышение 4518CB: стабилизатор тепла
	Превышение 4518 ПА: стабилизатор тепла

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.5	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	101	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	124	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	8.35	MPa	ASTM D882
TD: Yield	7.34	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	66.9	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	48.1	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	500	%	ASTM D882
TD: Fracture	730	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	140	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	150	g	ASTM D1922
TD	460	g	ASTM D1922
Оптический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Блеск (45°)	87		ASTM D2457
Haze	2.2	%	ASTM D1003

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat