

Daelim Po1y® PP-331TW

Polypropylene Random Copolymer

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

Описание материалов:

Daelim Po1y®PP-331TW is a polypropylene random copolymer (PP random copolymer) product. It can be processed by injection molding and is available in the Asia-Pacific region. Daelim Po1y®PP-331TW application areas include home applications and containers.

Features include:

high gloss

Copolymer

accessible food

Rapid Prototyping Cycle

beautiful

Главная Информация			
Характеристики	Подсветка Цикл быстрого формования Хорошая мобильность Высокое разрешение Соответствие пищевого контакта Случайный сополимер Отличный внешний вид		
Используется	Товары для дома Контейнер для еды		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	85		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	26.5	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1100	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C	290	J/m	ASTM D256
23°C	59	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	96.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	130	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	16	%	ASTM D1003

Дополнительная информация

Accelerated Oven Aging in Air, ASTM D3012, Forced Circulation at 150°C: 360 hours

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat