

## Fluoroplex CG 35 - GMP

35% CokeGraphite

Polytetrafluoroethylene

UNIFLON

### Описание материалов:

Fluoroplex CG 35-GMP is a polytetrafluoroethylene (PTFE) product with a filler of 35% coke\graphite. It can be processed by sintering or injection molding and is available in North America or Latin America.

### Главная Информация

Наполнитель/армирование	Кокс \ графит, 35% наполнитель по весу
Характеристики	Хорошая мобильность
Метод обработки	Спекание Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.99 - 2.07	g/cm <sup>3</sup>	Internal method
Видимая плотность	0.52 - 0.62	g/cm <sup>3</sup>	Internal method
Распределение размеров частиц-D50	468.0 - 728.0	µm	Internal method
Сжатие-Спекание	0.80 - 1.8	%	Internal method
Температура спекания-Максимум	365	°C	
Время потока-50 грамм	3.0 - 4.0	sec	Internal method

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	65 - 72		Internal method

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	12.0	MPa	Internal method
Удлинение при растяжении (Break)	14	%	Internal method

### Дополнительная информация

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Code: 010003002		

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура формы	21.0 - 25.0	°C
Давление впрыска	63.7 - 73.5	MPa

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**  
Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

