

RELENE® F18010

Linear Low Density Polyethylene

Reliance Industries Limited

Описание материалов:

F18010 is a butene comonomer based Linear Low Density Polyethylene (LLDPE), without antiblock and slip additives. The grade is designed for manufacturing for lamination film application.

Главная Информация			
Характеристики	Бутене комномер Приемлемый пищевой контакт		
Используется	Пленка Ламинаты		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152 10141-1982 10146-1982		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.90	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield,40 µm, Blown Film	12.5	MPa	
TD : Yield,40 µm, Blown Film	12.0	MPa	
MD : Break, 40 µm,Blown Film	38.0	MPa	
TD : Break, 40 µm,Blown Film	30.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 40 µm,Blown Film	650	%	
TD : Break, 40 µm,Blown Film	800	%	
Ударное падение Dart (40 µm, Blown Film)	140	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 40 µm, Blown Film	130	g	
TD : 40 µm, Blown Film	410	g	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

