

HIFOR Xtreme® SC74849

Linear Low Density Polyethylene

Westlake Chemical Corporation

Описание материалов:

WESTLAKE HIFOR Xtreme Polyethylene SC74849 is a high strength linear low density polyethylene designed for blown film extrusion. This resin contains no slip, no antiblock, and polymer processing aid. Films produced with this resin exhibit extreme toughness, with excellent gloss and clarity for a product of this density. Features of this resin include high stiffness and high ultimate tensile strength.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | <p>Глянцевый</p> <p>Высокая жесткость</p> <p>Высокая прочность</p> <p>Высокая прочность на растяжение</p> <p>Средняя четкость</p> <p>Сверхвысокая прочность</p> | | |
| Используется | <p>Пищевая упаковка</p> <p>Упаковка</p> | | |
| Рейтинг агентства | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152 | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.925 | g/cm ³ | ASTM D4883 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 0.55 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Сектантный модуль | | | ASTM D882 |
| 1% Secant, MD | 386 | MPa | |
| 1% Secant, TD | 510 | MPa | |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D882 |
| MD : Break | 50.3 | MPa | |
| TD : Break | 39.3 | MPa | |
| Удлинение при растяжении | | | ASTM D882 |
| MD : Break | 950 | % | |
| TD : Break | 1000 | % | |
| Ударное падение Dart | 60 | g | ASTM D1709 |
| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Блеск (45°) | 70 | | ASTM D2457 |
| Haze | 6.5 | % | ASTM D1003 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

