

## Huaфон JF-S-8032

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

### Описание материалов:

General Type

Characteristics

Soft type, good smoothness, swelling resistance, suit for Yangbuck foaming.

Applications

Garments

| Главная Информация              |                      |                   |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| Характеристики                  | Foamable             |                   |
|                                 | Мягкий               |                   |
| Используется                    | Текстильные изделия  |                   |
| Дополнительная информация       | Номинальное значение | Единица измерения |
| Растворители                    | DMF/TOL              |                   |
| Uncured Properties              | Номинальное значение | Единица измерения |
| Содержание твердых веществ      | 29 to 31             | %                 |
| Вязкость (25°C)                 | 100 to 160           | Pa·s              |
| Cured Properties                | Номинальное значение | Единица измерения |
| Модуль растяжения (100% Secant) | 2.50 to 3.50         | MPa               |
| Прочность на растяжение         | > 20.0               | MPa               |
| Удлинение при разрыве           | > 500                | %                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat