

MACOMASS PP MM-PP HE 84

Polypropylene Homopolymer

MACOMASS Verkaufs AG

Описание материалов:

PP homo Compound, flame-retardant, non-halogenated, heat resistant

Главная Информация			
Характеристики	Гомополимер Теплостойкость, высокая Без галогенов Огнестойкий		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.03 - 1.07	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1.0 - 2.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 20.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 80	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	> 1600	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	> 5.0	kJ/m ²	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	> 60	kJ/m ²	ISO 179
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость		UL 94	
1.6 mm	V-0	UL 94	
3.2 mm	V-0	UL 94	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

