

Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L4536

Rigid Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L4536 is a Rigid Polyvinyl Chloride product. It can be processed by coextrusion or profile extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L4536 include capstock, construction applications and outdoor applications.

Главная Информация			
Используется	Капсток Ограждение и настил Наружное применение Профили		
Формы	Куб		
Метод обработки	Кокэкструзия Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37	g/cm ³	ASTM D792
PVC Cell Classification	12454		ASTM D1784
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	81		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	2880	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ² (Yield)	53.2	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	3030	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	98.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Compression Molded)	41	J/m	ASTM D256A
Drop Impact Resistance			ASTM D4226
23°C ³	85.4	J/cm	
23°C ⁴	85.4	J/cm	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed, 3.18 mm	79.8	°C	
0.45 MPa, Annealed	79.1	°C	
1.8 MPa, Unannealed, 3.18 mm	73.3	°C	

1.8 MPa, Annealed	76.6	°C	
CLTE-Поток	6.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания	
Блеск (60°)	60		ASTM D2457

NOTE

1. Type I, 5.1 mm/min
2. Type I, 5.1 mm/min
3. Procedure A, C.125 Dart
4. Procedure B, C.125 Dart

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

