

ELASTOSIL® M 4440

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-2

Mold Making, Automotive & Transportation

Mold Making, Construction

Mold Making, Plastics and Rubber Processing

Mold Making, Composites

Mold Making, Mold Making

Главная Информация			
Используется	Изготовление пресс-форм Прототипирование		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	White		
Плотность			
--	1.23	g/cm ³	ISO 2781
--	1.25	g/cm ³	DIN 53479
Вязкость			
--	20	Pa·s	ISO 3219
--	25	Pa·s	DIN EN ISO 3219
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	37		ISO 868
Прочность на растяжение	2.50	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	220	%	ISO 37
Tear Strength	4.50	kN/m	ASTM D624B
Linear Shrinkage	0.40	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

