

MARPOL® LL4F 802-SB

Linear Low Density Polyethylene

Marco Polo International, Inc.

Описание материалов:

MARPOL® LL4F 802-SB is a Linear Low Density Polyethylene product. It is available in Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Food Contact Applications.

Characteristics include:

Antiblock

Food Contact Acceptable

Slip

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Добавка | Высокий антиблок Высокое скольжение | | |
| Характеристики | Приемлемый пищевой контакт Высокая антиблокировка Высокое скольжение | | |
| Рейтинг агентства | FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг HPB (Канада) пищевой контакт, неуказанный рейтинг | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.919 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Сектантный модуль | | | ASTM D882 |
| 1% Secant, MD | 221 | MPa | |
| 1% Secant, TD | 248 | MPa | |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D882 |
| MD : Yield | 12.4 | MPa | |
| TD : Yield | 10.3 | MPa | |
| MD : Break | 33.8 | MPa | |
| TD : Break | 24.8 | MPa | |
| Ударное падение Dart ¹ | 120 | g | ASTM D1709A |

| NOTE | |
|------|-----|
| 1. | F50 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

