

KRATON® G2705 GU-N

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Kraton Polymers LLC

Описание материалов:

Kraton G2705 GU-N is an easy processing material designed for applications where FDA regulations are required. The material exhibits high resilience, low compression set, and good puncture resealing characteristics. It is also steam sterilizable. It is supplied from North America in the physical form identified below.

G2705 GU-N - supplied as a transparent pellet.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Комплект низкого сжатия Стойкий к проколу Упругий Паровой стерилизуемый		
Используется	Клеи Модификация асфальта Нанесение покрытия Обувь Модификация пластмасс Герметики		
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.873 to 0.903	g/cm ³	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 205°C, Injection Molded)	52 to 62		Internal Method
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
Across Flow : 100% Strain	1.62	MPa	
Flow : 100% Strain	1.93	MPa	
Across Flow : 300% Strain	2.52	MPa	
Flow : 300% Strain	2.90	MPa	
Прочность на растяжение ¹			ASTM D412
Across Flow : Break ²	> 11.4	MPa	

Flow : Break ³	5.79	MPa	
Удлинение при растяжении ⁴			ASTM D412
Across Flow : Break ⁵	> 800	%	
Flow : Break ⁶	650	%	
Tear Strength			ASTM D624
Across Flow	29.8	kN/m	
Flow	27.1	kN/m	
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	19	%	ASTM D395B

NOTE

- | | |
|----|--|
| 1. | Die C |
| 2. | Injection Molded, Specimen did not break |
| 3. | Injection Molded |
| 4. | Die C |
| 5. | Injection Molded, Specimen did not break |
| 6. | Injection Molded |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

