

Enable™ 27-03HH

Metallocene Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

Enenbao 27-03CH is a metallocene ethylene-hexene copolymer. Enenmene metal polyethylene resin has excellent processing properties and film properties (including tensile resistance, impact resistance and puncture resistance). Easier processing and excellent performance make it a significant replacement for low density polyethylene in a variety of applications, while it also has excellent drafting performance and higher toughness.

Главная Информация

Добавка	Вспомогательные средства для обработки
	Стабилизатор тепла

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.30	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	310	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	383	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	13.3	MPa	ASTM D882
TD: Yield	15.5	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	64.2	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	52.3	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	480	%	ASTM D882
TD: Fracture	750	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	140	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	38	g	ASTM D1922
TD	670	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	42		ASTM D2457
Haze	12	%	ASTM D1003

Юридическое заявление

XXXXXXXXXXXX(CE:FDA,EU,HPFB),XX

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

