

## HANWHA LDPE 5322

Low Density Polyethylene

Hanwha Chemical

### Описание материалов:

HANWHA LDPE 5322 is manufactured by tubular process and designed for variety of extrusion foam application such as mat, cushioning package etc.. LDPE 5322 is well known for its excellent processing characteristics and high quality assurance.

Главная Информация	
Добавка	Антиоксидант Комбинация
Характеристики	Антиоксидант Foamable Хорошая технологичность Хорошая прочность Комбинация
Используется	Пена Упаковка
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Экструзия пены

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.921	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.6	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	48		ASTM D1706
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	10.8	MPa	
Break	12.7	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -76.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	88.0	°C	ASTM D1525

Температура плавления	109	°C	DSC
<b>Экструзия</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура расплава	170 to 210	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

