

## Lifoflex® UV 60 GA 1060

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

ELASTO

### Описание материалов:

The Lifoflex GA, GB and GC series are TPE compounds based on SEBS. They are suited to a wide variety of applications and are characterised by easy processing and high flexibility.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия Хорошая гибкость Хорошая технологичность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Перерабатываемый материал		
Используется	Затворы Электрическое/электронное применение Гибкие ручки Товары для дома Корпуса Упаковка Уплотнения Спортивные товары Ручки зубной щетки Игрушки		
Рейтинг агентства	EC 2003/11/EC FDA неуказанный рейтинг		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Доступные цвета		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.890	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 3 sec)	60		DIN 53505
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Растяжимое напряжение-Поперечный поток (Yield)	8.90	MPa	DIN 53504
Растяжимое удлинение-Поперечный поток (Break)	870	%	DIN 53504
Комплект сжатия			ISO 815
23°C, 72 hr	26	%	
70°C, 24 hr	42	%	
100°C, 24 hr	63	%	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

