

Karina PVC COMPOUND E-75853-35/1-BY-IS-AS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

Karina PVC COMPOUND E-75853-35/1-BY-IS-AS is a Polyvinyl Chloride product. It is available in Latin America.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.34 to 1.40	g/cm ³	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-1.60 to 0.400		ME 12
Цвет b	10.8 to 12.8		ME 12
Color L	88.3 to 90.3		ME 12
Максимальное отклонение удлинения	< 45	%	NBR 9148
Максимальная вариация прочности на растяжение	< 30	%	NBR 9148
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	83 to 87		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 14.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 200	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ²	> 14.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break)	> 200	%	ASTM D638
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости ⁴	> 1.0E+14	ohms-cm	ASTM D257
NOTE			
1.	24 hr		
2.	Aged in Air for 240 hr at 100°C		
3.	Aged in Air for 240 hr at 100°C		
4.	24 hr		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

