

Luran® S 776S

Acrylonitrile Styrene Acrylate

Styrolution

Описание материалов:

Luran S 776S is suitable for injection molding applications. It provides good impact toughness and enables matte surface appearance for extruded sheets.

Главная Информация	
UL YellowCard	E108538-100840262
Характеристики	Хорошая ударопрочность
Используется	Оборудование для газонов и сада Лист
Формы	Гранулы
Метод обработки	Литье под давлением Экструзионный лист
Многоточечные данные	Ползучий модуль против времени (ISO 11403-1) Изохронный стресс против деформации (ISO 11403-1) Изоляционный стресс против деформации (ISO 11403-1) Сектантный модуль против деформации (ISO 11403-1) Вязкость по сравнению со скоростью сдвига (ISO 11403-2)

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.07	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность ¹	0.59	g/cm ³	
Плавкий объем-расход (MVR) (220°C/10.0 kg)	4.00	cm ³ /10min	ISO 1133
Формовочная усадка	0.50 to 0.90	%	ISO 294-4
Поглощение воды			ISO 62
Saturation, 23°C	1.7	%	
Equilibrium, 23°C, 50% RH	0.35	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча	70.0	MPa	ISO 2039-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2200	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield, 23°C)	47.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield, 23°C)	3.3	%	ISO 527-2

Растяжимый ползучий модуль			ISO 899-1
1 hr	2000	MPa	
1000 hr	1200	MPa	
Флекторный стресс			ISO 178
	65.0	MPa	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое удлинение-MD (Break)			
	12	%	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			
			ISO 179
-30°C	4.0	kJ/m ²	
23°C	30	kJ/m ²	
Зубчатый изод ударная прочность			
			ISO 180/A
-30°C	4.0	kJ/m ²	
23°C	15	kJ/m ²	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Annealed	101	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Annealed	96.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения			
--	104	°C	ISO 306/A50
--	92.0	°C	ISO 306/B50
CLTE-Поток			
	8.0E-5 to 1.1E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Теплопроводность			
	0.17	W/m/K	DIN 52612
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности			
	1.0E+13	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости			
	1.0E+14	ohms-cm	IEC 60093
Диэлектрическая постоянная (100 Hz)			
	3.80		IEC 60250
Коэффициент рассеивания			
			IEC 60250
100 Hz	9.0E-3		
1 MHz	0.034		
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки			
	80.0	°C	
Время сушки			
	2.0 to 4.0	hr	
Температура обработки (расплава)			
	240 to 280	°C	
Температура формы			
	60.0	°C	
Injection Velocity			
	200	mm/sec	
NOTE			
1.	With external lubricant		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

