

Dynacom 701-G40

Polypropylene Copolymer

Dynachem Co. Ltd.

Описание материалов:

Dynacom 701-G40 is a Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) material. It is available in Asia Pacific.

Главная Информация			
UL YellowCard	E164708-101841149		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.21	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток ¹	0.40 to 0.60	%	ASTM D955
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	< 0.020	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	110		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ²	108	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break)	6.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль ⁴	7350	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁵	127	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.20 mm)	93	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	160	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	160	°C	ASTM D1525 ⁶
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+16	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность (1.00 mm)	40	kV/mm	ASTM D149
Дуговое сопротивление	130	sec	ASTM D495

NOTE	
1.	Thickness: 2 to 3 mm
2.	50 mm/min
3.	50 mm/min
4.	3.0 mm/min
5.	3.0 mm/min
6.	Loading 1 (10 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

