

## Sylvin 2966-70 Natural

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

### Описание материалов:

Sylvin 2966-70 Natural Is A Vinyl Compound Formulated With FDA Sanctioned Ingredients For Profile Extrusion Applications.

Главная Информация	
Используется	Профиль
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан
Внешний вид	Натуральный цвет
Метод обработки	Экструзия Экструзионное формование профиля

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.42	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

  

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	70		ASTM D2240
Shaw A, 10 seconds	70		ASTM D2240

  

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	11.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D638

  

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	39.4	kN/m	ASTM D624

  

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	160 - 171	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

