

ETILINAS HD3840UA

Medium Density Polyethylene

POLYETHYLENE MALAYSIA SDN BHD

Описание материалов:

ETILINAS HD3840UA is a ultra-violet (UV) light stabilised linear medium density polyethylene grade with a narrow molecular weight distribution, supplied in pellet form for use as a rotational moulding grade.

Characteristics include: good impact strength, excellent external and internal surface finish, and is UV stabilized.

Applications include: rotational moulded items, and injection moulded technical parts and closures.

Главная Информация	
Добавка	УФ-стабилизатор
Характеристики	Хорошая ударопрочность
	Отличный внешний вид
	Узкое молекулярное распределение веса
Используется	Инженерные аксессуары
	Чехол
Формы	Частицы
Метод обработки	Ротационное формование
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.0	g/10 min	ISO 1133

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	62		ISO 868

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	16.0	MPa	ISO 527-2/2
Растяжимое напряжение (Break)	200	%	ISO 527-2/2
Флекторный модуль	650	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	20	kJ/m ²	ISO 179

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	117	°C	ISO 306/A
Температура плавления (DSC)	125	°C	ISO 3146
CLTE-Поток	1.0E-3	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	0.48	W/m/K	ASTM C177

Дополнительная информация			
---------------------------	--	--	--

Density, ISO 1872/1, Annealed: 938 kg/m³

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

