

Miflon® 3113

Polytetrafluoroethylene

Jiangsu Meilan Chemical Co., Ltd.

Описание материалов:

Suspension PTFE Resin (Virgin Granular) (PTFE)

Quality Standard: Q/321200GDH014-2012

Reference Standard: HG/T2902-1997

Cleanness

Clean and white surface, well-distribution, no impurity

D=57mm, no color difference for rod cross section

Главная Информация		
Характеристики	Чистота/Высокая чистота	
Формы	Гранулы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	2.12 to 2.17	g/cm ³
Moisture Content	< 0.040	%
Индекс термической нестабильности	< 50.0	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 25.5	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	> 250	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	322 to 332	°C
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Диэлектрическая прочность	> 60	kV/mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

