

## Halene P M365

Polypropylene Impact Copolymer

Haldia Petrochemicals Ltd.

### Описание материалов:

M365 is a heterophasic Polypropylene Impact Copolymer (PPICP), produced by Spheripol II - process Technology. This PPICP is a reactor grade & contains nucleating agent. This is primarily suitable for Compounding & Injection Molding process.

M365 combines excellent processability with high melt flow, low cycle time, excellent impact - stiffness balance, low warpage and good gloss.

M365 is suitable for food contact applications.

Главная Информация	
Добавка	Нуклеативный агент
Характеристики	Ядро
	Низкий уровень защиты
	Подсветка
	Высокая ударопрочность
	Соответствие пищевого контакта
Используется	Тонкостенные детали
	Электроприборы
	Композитный
	Применение в автомобильной области
Метод обработки	Композитный
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность <sup>1</sup>	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	65	g/10 min	ASTM D1238
---	----	----------	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, Injection Molded)	24.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, Injection Molded)	5.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль (Injection Molded)	1200	MPa	ASTM D790A

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded)	60	J/m	ASTM D256A

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	90.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	135	°C	ASTM D1525 <sup>2</sup>

#### Инструкции по впрыску

Barrel Temperature: 160 - 250 °C

#### NOTE

1. 23°C
2. □ □1 (10N)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat