

## Edgetek™ ET2020-0001 FR

Copolyester

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Edgetek™ET2020-0001 FR is a copolyester product. It can be processed by injection molding and is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Edgetek™The application areas of ET2020-0001 FR include medical/health care and housing.

Features include:

flame retardant/rated flame

Flame Retardant

chemical resistance

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая окраска Хорошая химическая стойкость Специальные характеристики Огнестойкий		
Используется	Чехол Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода Медицинское оборудование		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.29	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.50 - 0.70	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	42.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	70	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1590	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	68.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	530	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Annealed, 3.18 mm)	103	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость		UL 94	
0.79 mm	V-2	UL 94	
1.6 mm	V-0	UL 94	

3.2 mm

V-0

UL 94

## NOTE

1. Type 1, 51mm/min
2. Type 1, 51mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

