

## Badaflex® TPU 85A 8046 EX

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Bada AG

### Описание материалов:

Badaflex®TPU 85A 8046 EX is a thermoplastic polyurethane elastomer material. This product is available in Europe and is processed by extrusion or injection molding.

Главная Информация			
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.12	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	85		DIN 53505
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Потеря истирания	37.0	mm <sup>3</sup>	DIN 53516
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение-MD	35.0	MPa	DIN 53504
Растяжимое удлинение-MD (Break)	650	%	DIN 53504
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на разрыв-Поток	75	kN/m	DIN 53515
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура сушки	80 - 100	°C	
Время сушки	2.0 - 4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	170	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

