

Generic Nylon 6 - Glass\Carbon Fiber

Стекловолокно

Polyamide 6

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon 6 - Glass\Carbon Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Армированные материалы из стекла и углеродного волокна	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	75.0 - 105	°C
Время сушки	3.0 - 13	hr
Температура обработки (расплава)	260 - 280	°C
Температура формы	60.0 - 100	°C

Инструкции по впрыску		
This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon 6 - Glass\Carbon Fiber This information is provided for comparative purposes only.		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

