

## Appeel® 20D867

Ethylene Acrylate Copolymer

DuPont Packaging & Industrial Polymers

### Описание материалов:

DuPont™ Appeel 20D867 is a modified ethylene acrylate resin designed to function as a sealing layer for lidding applications. It is most often suggested to provide peelable seals over a broad temperature range to a number of container materials including PET, PVC, PS and PP. Appeel 20D867 is available in pellet form for use in conventional extrusion and coextrusion equipment designed to process polyethylene resins.

Главная Информация	
Используется	Крышка Уплотнение
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1340
Формы	Частицы
Метод обработки	Кокструзионное формование Экструзия

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.941	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	9.1	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133

  

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	47.0	°C	ASTM D1525, ISO 306
Пиковая температура плавления	90.0	°C	ASTM D3418, ISO 3146

  

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	140	°C
Зона цилиндра 2 температура.	150	°C
Зона цилиндра 3 темп.	160	°C
Зона цилиндра 4 темп.	180	°C
Зона цилиндра 5 темп.	180	°C
Температура адаптера	180	°C
Температура расплава	160 - 185	°C
Температура матрицы	170	°C

  

Инструкции по экструзии
-------------------------

The above processing values are for blown film.Extrusion coating/lamination parameters:

Feed Zone: 160°C

Second Zone: 210°C

Third Zone: 260°C

Fourth Zone: 285°C

Fifth Zone: 285°C

Adapter Zone: 285°C

Die Zone: 285°C

Melt Temperature: 235 to 285°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

