

Axiall PVC 48562

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Automotive window encapsulation compound.

Главная Информация			
Используется	Автомобильные Приложения		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.35	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	84		
Shore A, 10 sec	78		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	13.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	300	%	ASTM D638

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat