

LG SBS LG-411

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

LG Chem Ltd.

Описание материалов:

Description

Radial structure, Non-Oil Extended Grade Thermoplastic Elastomer

Application

Asphalt Modifier, Plastic Modifier, Compounding, Adhesives etc

| Главная Информация | |
|--------------------|-----------------------|
| Характеристики | Общее назначение |
| Используется | Клеи |
| | Уплотнение |
| | Обувь |
| | Модификация пластмасс |
| Формы | Гранулы |
| Метод обработки | Каландрирование |
| | Экструзия |
| | Литье под давлением |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Плотность | 0.940 | g/cm ³ | ISO 2781 |
| Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg) | < 1.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Содержание Стирола | 31 | % | Internal Method |
| Летучее вещество | < 0.50 | % | ASTM D1416 |
| Structure | Radial | | |
| T.S.V. | 28.4 | cSt | ASTM D445 |

| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра (Shore A) | 84 | | ASTM D2240 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

