

PONACOM PE 4410-2

High Density Polyethylene

Ponachem Compound GmbH

Описание материалов:

PONACOM PE 4410-2 is a High Density Polyethylene product. It can be processed by extrusion and is available in Europe. Primary characteristic: carbon black.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| Добавка | УГЛЕРОДНЫЙ черный (2%) | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.950 to 0.953 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Видимая плотность | 0.46 | g/cm ³ | ISO 60 |
| Массовый расход расплава (MFR) | | | ISO 1133 |
| 190°C/2.16 kg | 0.30 to 0.40 | g/10 min | |
| 190°C/5.0 kg | 0.80 to 1.2 | g/10 min | |
| 200°C/21.6 kg | 20 to 24 | g/10 min | |
| Содержание черного углерода | > 2.0 | % | |
| Летучее вещество-1 час (105°C) | < 0.035 | % | |
| Время индукции окисления (200°C) | > 20 | min | ISO 868 |
| Residual Moisture Content | < 300 | g/kg | ISO 15512 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore D) | 56 to 60 | | ISO 868 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура плавления (DSC) | 134 | °C | ISO 3146 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

