

PRIMALENE WPP513DC

Low Density Polyethylene

Southern Polymer, Inc.

Описание материалов:

A 2.0 melt low density polyethylene

Applications:

Bread bags

Display packaging film

Food packaging

Form fill and seal packaging

High clarity film

Lamination film

Laundry film

Light duty shrink film

Produce bags

Salad bags

Textile packaging

Features:

Outstanding clarity

Good stiffness

Slip: 750 ppm

Antiblock: 1000 ppm

Главная Информация	
Добавка	Антиблок (1000 ppm) Скольжения (750 ppm)
Характеристики	Антиблокировка Хорошая жесткость Высокая четкость Низкая плотность Комбинация
Используется	Сумки Дисплеи Пленка Пищевая упаковка Ламинаты Упаковка Текстильные изделия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.923	g/cm ³	

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	214	MPa	
1% Secant, TD	253	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	11.0	MPa	
TD : Yield	11.2	MPa	
MD : Break	25.1	MPa	
TD : Break	21.1	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	210	%	
TD : Break	570	%	
Ударное падение Dart	99	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	350	g	
TD	180	g	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Пиковая температура плавления	111	°C	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	76		ASTM D2457
Haze	5.2	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat