

## Chansieh Phenolic J-130

Стекловолокно

Phenolic

Chansieh Enterprises Co., LTD.

### Описание материалов:

Chansieh Phenolic J-130 is a Phenolic material filled with glass fiber. It is available in Asia Pacific for injection molding.

Important attributes of Chansieh Phenolic J-130 are:

Heat Resistant

High Strength

Typical application of Chansieh Phenolic J-130: Electrical/Electronic Applications

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно		
Характеристики	Высокая прочность		
	Средняя термостойкость		
Используется	Электрическое/электронное применение		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.47 to 1.52	g/cm <sup>3</sup>	JIS K6915
Видимая плотность	0.64 to 0.70	g/cm <sup>3</sup>	JIS K6915
Формовочная усадка	0.90 to 1.2	%	JIS K6915
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный стресс	88.3 to 118	MPa	JIS K6915
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Impact Strength	34.3 to 44.1	J/m	JIS K6915
Деформация	> 180	°C	JIS K6915
Insulation Resistance			JIS K6915
	Boiling	1.0E+8 to 1.0E+9	ohms
	Normal	1.0E+9 to 1.0E+11	ohms
Heat Resistance	190	°C	JIS K6915
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Электрическая прочность	10 to 12	kV/mm	JIS K6915

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

